



# HAMMERITE KURUST

## RŪSAS PĀRVEIDOTĀJS

- Efektīvas iedarbības produkts uz virsmas esošās rūsas sasaistīšanai ar pamatvirsmu
- Novērš rūsas tālāko izplatīšanos pa virsmu
- Var krāsot pēc 3–4 stundām
- Viegli lietot



### ĪPAŠĪBAS

**Hammerite Kurust** ir efektīvs rūsas pārveidotājs, kas reaģē saskarē ar rūsu un to sasaista ar pamatvirsmu, tādējādi veidojot izturīgu virsmu turpmākajiem apdares posmiem. Produkts ir paredzēts uzklāšanai tieši uz rūsas, un pirms tā lietošanas nav nepieciešama īpaša virsmas attīrīšana. Produkts ātri iedarbojas, apstrādāto virsmu var krāsot jau pēc 3–4 stundām. Produkta labās korozijizturības dēļ tiek novērsta rūsas tālākā izplatīšanās pa virsmu. Rūsas pārveidotājs stipri sasaistās ar metālu, to nebojājot. Produkta parocīgais iepakojums ir īpaši piemērots nelielu rūsas bojājumu gadījumā. Virsmas beigu apdarei var izmantot **Hammerite** aizsargkrāsas.

### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts ārdarbiem un iekšdarbiem, lai apstrādātu rūsas bojātas metāla virsmas pirms krāsošanas ar gruntskrāsu **Hammerite No.1 Rustbeater** vai **Hammerite** aizsargkrāsu; piemēram, nesošās konstrukcijas, stabus, norobežojumus, durvis, vārtus, notekcaurules un renes, āra gaismekļus, dārza mēbeles, parkiem un rotaļu laukumiem paredzētas metāla detaļas, dārza ķerras un tvertnes.

### PAMATVIRSMĀ

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Produkts ir piemērots rūsas sasaistīšanai jaunām un iepriekš krāsotām rūsas bojātām metāla virsmām.

- Lai iegūtu kvalitatīvu galarezultātu, būtiska nozīme ir rūpīgai virsmas sagatavošanai. Nepieciešamā virsmas tīrības pakāpe ir atkarīga no vides agresivitātes, un tai jāatbilst spēkā esošajam standartam.
- Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, taukiem un eļļām. Virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu vai siltu ūdeni, kā arī šķīdinātāju **Hammerite Brush Cleaner & Thinner**. Piesārņojuma noņemšanai var izmantot arī augtspiediena mazgāšanu.
- Uz virsmas esošā atdalījusies rūsa, velmēšanas kārtā vai vecā atlupusi krāsa jānoņem ar skrāpi, tērauda suku vai skrošstrūklu tīrīšanu.

### GRUNTĒŠANA

- Uz virsmas esošā rūsa jāapstrādā, uzklājot vienu vai vairākas kārtas rūsas pārveidotāja **Hammerite Kurust**.
- Pirms darba rūsas pārveidotāja iepakojums jāsakrata un piemērotā plastmasas traukā jāielej bojātās virsmas apstrādei vajadzīgais produkta **Hammerite Kurust** daudzums.
- Uz sarūsējušās virsmas jāuzklāj 1 kārtā produkta, izvairoties no tā izplūšanas pa virsmu. Jāraugās, lai visa virsma tiktu rūpīgi pārklāta ar produktu.
- Reaģējot ar rūsu, produktam **Hammerite Kurust** mainās krāsa un reakcijas rezultātā tas kļūst zilganmelns. Ja stundas laikā krāsas izmaiņas netiek novērotas, virsma vēlreiz jāapstrādā ar rūsas pārveidotāju.
- Atkarībā no rūsas bojājuma pakāpes un vides mitruma reakcijas process turpinās aptuveni 3–4 stundas. Pēc tam virsma kārtīgi jānomazgā ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Lai nodrošinātu efektīvāku aizsardzību pret rūsu, virsmu pēc tam var nogruntēt ar gruntskrāsu **Hammerite No.1 Rustbeater**. Gruntēšanas krāsošana jāveic iespējami ātri pēc virsmas attīrīšanas, lai nepieļautu jaunas rūsas kārtas veidošanos.

### BEIGU APDARE

Virsmas beigu apdare jāveic ar piemērota toņa aizsargkrāsu **Hammerite Smooth Finish**, **Hammerite Hammered Finish** vai **Hammerite Satin Finish**.





## TEHNISKIE DATI

PIELIETOJUMS	ārdarbi un iekšdarbi
BLĪVUMS	1,02 kg/l
PATĒRIŅŠ (1 KĀRTA)	20–25 m <sup>2</sup> /l
ŽŪŠANAS LAIKS (23 °C, RH 50%)	var krāsot pēc 3–4 stundām (atkarībā no rūsas bojājuma pakāpes un vides apstākļiem)
ATŠĶAIDĪTĀJS	produktam nav vajadzīga atšķaidīšana
KRĀSA	bezkrāsaina
DARBARĪKI	ota, veltnītis, zemspiediena smidzinātājs (ieteicamais spiediens 2 bāri)
DARBARĪKU TĪRĪŠANA	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GLABĀŠANAS LAIKS SLĒGTĀ RAŽOTĀJA IEPAKOJUMĀ	2 gadi
GLABĀŠANA	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), nepieļaut produkta sasalšanu
IEPAKOJUMS	90 ml

## KRĀSOŠANAS IETEIKUMI

- Uzmaniību! **Hammerite Kurust** ir skābes produkts. Darba laikā jāievēro visas darba drošības prasības un jāsaņem uzklāt produktu uz tādām virsmām, kuras skābes produkts varētu bojāt (piem., krāsotas virsmas, betons).
- Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Ja ir nelielas virsmas, par darbarīku ieteicams izmantot ota, jo tā produkts varēs nokļūt metāla virsmas padziļinājumos un spraugās un nodrošināt pamatvirsmas labāku aizsardzību. Lielu pamatvirsmu apstrādei par darbarīku ieteicams izmantot smidzinātāju.
- Uzklājot produktu uz virsmas jāpārliecinās, ka tas pilnībā pārklāj visu virsmu.
- Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Pirms virsmas beigu apdares jāļauj produktam nožūt saskaņā ar prasībām.

## DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. SASKARĒ AR ACĪM: nekavējoties skalojiet acis ar tekošu ūdeni un lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: kārtīgi nomazgājiet ādu ar ūdeni un ziepēm. Izmantot tikai labi vēdināmā vietā. Papildinformācija ir sniegta produkta drošības datu lapā.

## VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

## RAŽOTĀJS:

Uzņēmums "Akzo Nobel"

## PĀRSTĀVIS:

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

*Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.*